

CONTRA UMIDADE

Aditivo para argamassa

DESCRIÇÃO

Aditivo impermeabilizante mineral que misturado às argamassas ou concreto, confere impermeabilidade, agindo por hidrofugação dos capilares, interrompendo assim, o desenvolvimento da umidade em áreas abaixo do nível do solo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aspecto	Líquido
Cor	Branca
pH a 25°C	4,0 a 6,5
Densidade a 25°C	1,000 a 1,050 g/ml
Viscosidade Brookfield (F2/50 rpm, 25°C)	100 a 600 cPs
pH	10,0 a 12,0

VANTAGENS

- Aplicação simples e fácil;
- Não altera o tempo de cura de argamassas ou concreto;
- Eficiência permanente. Não perde suas características ao longo do tempo.

UTILIZAÇÃO

- Piscinas enterradas;
- Subsolos;
- Poços de elevadores;
- Alicerces e baldrames;
- Muros de contenção;
- Rebocos externo;
- Caixa d'água enterrada.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação do produto

Faça a homogeneização do produto antes de utilizá-lo.

Dissolva o **Contra Umidade** em água, amassando uniformemente, sem deixar grumos.

Aplicação do produto

Aplique a 1ª camada da argamassa com espessura de 1 cm. Aplicar mais 2 ou 3 camadas de argamassa com **Contra Umidade**, mas não ultrapasse 4 horas entre uma chapada e outra da argamassa.

Utilize colher de pedreiro ou desempenadeira como ferramentas de aplicação.

CONSUMO

CONTRA UMIDADE	CONSUMO
Argamassa Impermeável	2 litros de Contra Umidade para 50kg de cimento
Concreto Impermeável	0,5 litros de Contra Umidade para 50kg de cimento

Observação: para cada centímetro de espessura de argamassa, o consumo é de aproximadamente 0,18 litros/m².

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
Frasco de 1 kg	Máximo 4 unidades
Galão com 3,6 kg	Máximo 4 unidades
Balde com 18 kg	Máximo 4 unidades
Caixa de 18 litros (36 sacos de ½ litro)	Máximo 4 unidades
Tambor de 200 Kg	Não empilhar

VALIDADE / ESTOCAGEM

Vinte e quatro (24) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nosso site: www.viapol.com.br

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Contra Umidade** ou dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br.

“ Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.”
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.