

VEDACIT VEDAPREN PAREDE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT VEDAPREN PAREDE é uma pintura impermeável e elástica, à base de copolímeros acrílicos, que protege as paredes externas e fachadas contra batida de chuva. Tem a característica de selar, impermeabilizar, dá acabamento com maior cobertura e conforto térmico. Aplicado sobre concreto, fibrocimento e reboco, pode receber pintura de base acrílica premium, standard ou textura acrílica e pode ser pigmentado em tons claros.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,23 g/cm ³
Aparência	Branco
Acabamento	Fosco
Composição Básica	copolímero acrílico em dispersão aquosa.
Válidade	24 meses

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

- Paredes e fachadas externas sujeitas a batida de chuva;
- Paredes de fibrocimento;
- Reboco externo.

b) Preparo de superfície

A superfície do reboco deve estar limpa, seca, íntegra e sem impregnação de produtos ou impurezas que prejudiquem a aderência da pintura impermeabilizante. O reboco deve atender às recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas, conforme procedimento: havendo fissuras ou trincas, estas devem ser corrigidas antes da pintura impermeável com selante acrílico como o Vedacit Selante Acrílico, consulte a ficha técnica.

Reboco novo: antes de iniciar a aplicação do **VEDACIT VEDAPREN PAREDE**, o reboco deve ter, no mínimo, 28 dias de cura.

Reboco com pintura: deve ser lixado, até a remoção total da pintura existente.

Reboco existente: certifique-se que o reboco existente esteja íntegro e resistente, caso esteja, deve ser feito o procedimento para a limpeza da superfície: preparar a solução com água sanitária e água limpa em partes iguais, e em seguida aplicar sobre o reboco até a superfície ficar totalmente saturada. Deixe agir por, no mínimo, 6 horas e enxágue a superfície com o equipamento hidrolavadora de alta pressão. Aguarde o tempo mínimo de 72 horas, com temperatura de 25°C.

Em rodapé externo que apresente umidade, devem ser corrigidos antes de fazer a pintura impermeável.

VEDACIT VEDAPREN PAREDE

c) Preparo do produto

Produto pronto para uso. Misturar o **VEDACIT VEDAPREN PAREDE** antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

Caso deseje adicionar pigmento no produto **VEDACIT VEDAPREN PAREDE**, em cores claras, adicionar até 50 ml na embalagem de galão 3,6 kg, adicionar até 40 ml na embalagem 3,6 litros, adicionar até 250 ml (05 bisnagas 50 ml) embalagem de balde 18 kg ou lata 20 kg.

É recomendado o uso do misturador mecânico de baixa rotação para obter a eficiência da mistura do produto, até atingir a uniformidade da cor, sem vestígio da cor branco.

d) Aplicação da pintura impermeabilizante

VEDACIT VEDAPREN PAREDE é aplicado como pintura, com rolo de lã, pincel ou trincha em 2 a 3 demãos, respeitando o consumo por m², com intervalo de 4 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25 °C. Durante a execução, o tempo deve estar estável sem a interferência de chuva.

O consumo pode variar conforme as condições de porosidade do reboco, sendo necessário mais demãos para garantir a estanqueidade.

Apenas na 1ª demão, **VEDACIT VEDAPREN PAREDE** deve ser diluído em, no máximo, 1 parte de água limpa para 10 partes do produto. Aguardar 2 horas de secagem na 1ª demão, para demais demãos aguardar intervalo mínimo de 4 horas sem diluição à temperatura de 25 °C.

Lavar as ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso.

Finalizada a impermeabilização, certifique-se que a área impermeabilizada não apresenta nenhuma falha ou qualquer ponto em aberto, garantindo a estanqueidade.

Aguardar, no mínimo, 72 horas de cura do produto **VEDACIT VEDAPREN PAREDE** conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local.

e) Acabamento sobre VEDACIT VEDAPREN PAREDE

Após a cura de 72 horas a pintura impermeável pode receber:

Pintura de acabamento: o produto **VEDACIT VEDAPREN PAREDE** aceita a pintura de base acrílica nas linhas premium ou standard.

Textura de acabamento: o produto **VEDACIT VEDAPREN PAREDE** aceita textura de base acrílica, como grafiato ou rolado.

PRECAUÇÃO:

Para evitar incompatibilidades, não recomendamos a aplicação do produto **VEDACIT VEDAPREN PAREDE** sobre massa corrida seja acrílica ou PVA. As aplicações são comprovadas através de ensaios realizados em laboratórios externos. Esses laudos podem ser solicitados através dos canais de atendimento SAC 0800 833 2248 ou e-mail: sac@vedacit.com.br.

VEDACIT VEDAPREN PAREDE

CONSUMO MÍNIMO

- 100 g/m²/demão.
- 82 ml/m²/demão.

Observação: o consumo pode sofrer variações dependendo das condições de rugosidade da superfície.

RENDIMENTO

- Galão 3,6KG (2,9L) : Até 36 m²/demão
- Galão 4,4 KG (3,6L) : Até 44 m²/demão
- Balde 18 KG (14,6 L): Até 180 m²/demão
- Lata de 20 KG (16,2L): Até 200 m²/demão

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

ATENÇÃO:

Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, recomenda-se que sejam executados por profissionais, já que não acompanhamos os respectivos serviços executados.

Não aplicar a pintura impermeabilizante sobre massa corrida base acrílica para evitar o surgimento de manchas, caso venha ser aplicado a indústria não tem a responsabilidade.

A manutenção da pintura impermeável **VEDACIT VEDAPREN PAREDE** deve ser previsto em até 3 anos, com a aplicação entre 1 a 2 demãos conforme ABNT NBR 5674 / 2012 – Manutenção de Edificações – Requisitos para o Sistema de Gestão de manutenção.

Aplicar com tempo estável durante aplicação e período de cura do produto. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente e umidade do ar.

Recomenda-se cobrir objetos, caixilhos, portas, pisos a fim de evitar danos com respingos.

ADVERTÊNCIA:

Não aplicar demão muito espessa, pois pode ocasionar a secagem parcial, comprometendo a perda de desempenho do produto e aumentar o tempo de secagem entre as demãos.

VEDACIT VEDAPREN PAREDE

MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

EPI

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Luvas de borracha

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar auxílio médico.
- Inalação: remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

VEDACIT VEDAPREN PAREDE

EMBALAGENS



Galão 3,6 kg

Dimensões: 19.1 x 19.1 x 19.3 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321119442	38249012	3,6kg	3,7kg



Galão 4,4 kg

Dimensões: 16,8 x 16,8 x 18,7 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321120219	38249012	4,4kg	4,7kg




Balde 18 kg

Dimensões: 31.4 x 31.4 x 33.8 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321120233	38249012	18kg	18,64kg

Baldes / Camada	12
Baldes / Palete	36



VEDACIT VEDAPREN PAREDE



Lata 20 kg

Dimensões: 23,6 x 23,6 x 34,7 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321128604	38249012	20kg	20,9kg

Lata / Camada	20
Lata / Palete	60

