

VEDACIT VEDALIT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT VEDALIT é um aditivo concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos. Por ser líquido, facilita o trabalho, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com VEDACIT VEDALIT não precisam ser curtidas.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,03 g/cm ³
Aparência	Escuro
Composição Básica	Resinato de sódio.
Válidade	24 meses

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

- Argamassas de assentamento e reboco convencional.

b) Preparo do substrato

A superfície a ser revestida deve estar previamente chapiscada com um composto de alto desempenho para argamassa e chapisco, como o BIANCO, ter no mínimo 3 dias de cura e estar umedecida antes da aplicação. Para o uso no assentamento, o bloco deve estar umedecido.

c) Preparo do produto

Produto pronto para o uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

d) Aplicação

VEDACIT VEDALIT deve ser diluído na água de amassamento, respeitando o consumo. Usar areia média limpa e preferencialmente cimento CP II. Fazer a mistura da argamassa, de preferência, em betoneira ou argamassadeira. Traços recomendados de argamassa: -Assentamento até 1:6 (cimento:areia média)
-Revestimento interno e externo até 1:6 (cimento:areia média).

CONSUMO APROXIMADO

- 100 mL/saco de cimento (50 kg).

RENDIMENTO

- Galão de 3,6 L (3,7 kg): 36 sacos
- Balde de 18 L (18,5 kg): 180 sacos
- Tambor de 200 L (206 kg): 2000 sacos

VEDACIT VEDALIT

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

ATENÇÃO

Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para se determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o cimento a ser usado. Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de oleosidade. Deverá ser preparada conforme recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento. Superfícies demasiadamente lisas devem ser apicoadas. VEDACIT VEDALIT também é fornecido em pó VEDACIT VEDALIT EM PÓ. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA Cuidado para evitar superdosagem no consumo do produto. Utilizar areia grossa ou excessivamente fina e cimento com altos teores de adições, como CP III e CP IV, podem causar perda de resistência e fissuração da argamassa.

MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

EPI

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Luvas de borracha

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar auxílio médico.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EMBALAGENS

VEDACIT VEDALIT



Stand up pouch 1 L

Dimensões: 27.0 X 18.0 X 7.5 X 0 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
1789732111832-9	38244000	12,36kg	20,54kg



Galão 3,6 L

Dimensões: 31.0 X 14.5 X 14.5 X 0 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321117875	38244000	3,7kg	3,97kg



Balde 18 L

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321117837	38244000	18,5kg	19,35kg